

Technisches Merkblatt

PURCRYL-Color- SH3011-xxxxx

Produktbeschreibung

Schnelltrocknender, pigmentierter 2K-PUR-Lack auf Acrylharzbasis mit sehr guter Haftung auch auf kritischen Trägermaterialien. Hochwertige Pigmente und Bindemittel gewährleisten eine hervorragende Lichtbeständigkeit und Farbstabilität. Geeignet für die deckende Lackierung hochwertiger Möbeloberflächen im Küchen-, Sanitär-, Wohn- und Schlafbereich sowie im Innenausbau. Der ausgehärtete Lackfilm ist gegen chemische und mechanische Einwirkungen außerordentlich widerstandsfähig. Er erfüllt die Anforderungen der DIN EN 12720, Beanspruchungsgruppe 1B, ist speichel- und schweißsecht nach früherer DIN 53 160 und PVC-Fest. In allen RAL, NCS und Sondertönen lieferbar. Schwerentflammbar nach DIN 4102 B1 in Kombination mit ARTIPUR-Füller TF3000-9001. Prüfzeugnisnummer: P-MPA-E-10-521

Technische Daten

Bezeichnung:	Glanz	Seidenglanz	Matt	Tiefmatt	
Artikelnummer: SH3011	-xxxx9	-xxxx5	-xxxx3	-xxxx1	
Glanz:	>80	75-80	25-30	10-12	Gardner 60°
Festkörper:	40-55%				Gewicht (theoretisch)
Dichte:	0,975 g/ml - 1,190 g/ml				
Viskosität:	40-45 Sek.				DIN 4 mm / 20°C
Frostempfindlich:	nein				
Haltbarkeit	12 Monate				

Verarbeitung

Auftragstechnik: alle Spritzverfahren; gießen

Härter	Menge*	Verdüner	Viskosität DIN 4	Auftragsmenge	Topfzeit
06111 (SV3000)	10	0989 (ST3001)	20-25Sek. spritzen 30-35 Sek. gießen	100-120g/m ²	8 Stunden

*) zu 100 Teilen Lack nach Volumen
Vor Gebrauch gründlich aufrühren!

Trocknung

Methode	Temperatur	Trocknungszeit	Bemerkungen:
Lufttrocknung	20°C	2-3 Stunden 24 Stunden	schleifbar stapelbar

Alle angegebene Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, 65% rel. Luftfeuchte und ausreichender Be- und Entlüftung. Höhere Temperaturen bewirken eine Beschleunigung, tiefere Temperaturen (nicht unter 15°C) führen zu einer Verzögerung der Trocknung.

Sicherheitshinweis

Bei Lagerung und Verarbeitung technische Information und Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über Inhaltsstoffe, die ein Gefahrenpotenzial beinhalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Alle aufgeführten Angaben gelten als Richtlinie. Viele Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen, beeinflussen das Lackierergebnis. **Stets Probelaackierung durchführen!**

ARTI is a brand of **SHERWIN-WILLIAMS**

Sherwin-Williams Deutschland GmbH Paul-Gerhardt-Str.31 D-42389 Wuppertal | Postfach 22 01 02 D-42371 Wuppertal |
Fon +49 202 57 47 0 | Fax+ +49 202 55 51 82 | office@arti. de | www.arti.de
USt-IdNr. DE814804204 | Steuer-Nr. 131 / 5902 / 0970 | Rechtsform GmbH | Sitz Wuppertal |
Eingetragen HRB 20277 Amtsgericht Wuppertal

