

Technisches Merkblatt

Alfaster-Isolierfüller TF4302-9002

Produktbeschreibung

Zweikomponenten-Polyurethanfüller für den Spritzauftrag auf MDF oder grundierfolienbeschichteten Spanplatten. Schnelltrocknend, hohes Füll- und Deckvermögen. Sehr gute Schleifbarkeit mit optimalem Stand an senkrechten Flächen.
Der ideale Untergrund für alle Color- und Effektlackierungen im Küchen-, Sanitär-, Wohn-, Schlafbereich sowie Laden- und Innenausbau.

Technische Daten

Bezeichnung:	ALFASTAR-Isolierfüller	
Artikelnummer:	TF4302-9002	
Festkörper:	70,2%	Gewicht (theoretisch)
Dichte:	1,407 g/ml	
Viskosität:	thixotrop	DIN 4 mm / 20°C
Frostempfindlich:	nein	
Haltbarkeit:	12 Monate	ungeöffnet, bei 15-25°C

Verarbeitung

Auftragstechnik: alle Spritzverfahren

Härter	Menge*	Verdüner	Viskosität DIN 4	Auftragsmenge	Topfzeit
TV4120	2:1 n. Gewicht 10:7n. Volumen	0989	18-20"/4	120-160 g/m ²	ca. 2 Std.

*) zu 100 Teilen Lack nach Volumen
Vor Gebrauch gründlich aufrühren!

Trocknung

Methode	Temperatur	Trocknungszeit	Bemerkungen:
Lufttrocknung	20°C	ca. 20 Min. 45 Min. 6 Stunden über Nacht	staubtrocken griffest schleifbar stapelbar

Alle angegebene Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, 65% rel. Luftfeuchte und ausreichender Be- und Entlüftung. Höhere Temperaturen bewirken eine Beschleunigung, tiefere Temperaturen (nicht unter 15°C) führen zu

Sicherheitshinweis

Bei Lagerung und Verarbeitung technische Information und Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über Inhaltsstoffe, die ein Gefahrenpotenzial beinhalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Alle aufgeführten Angaben gelten als Richtlinie. Viele Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen, beeinflussen das Lackierergebnis. **Stets Probelaackierung durchführen!**

ARTI is a brand of **SHERWIN-WILLIAMS**