

Technisches Merkblatt

DD-Grundierung TL3304

Produktbeschreibung

Besonders füllkräftige, transparente Zweikomponenten-PUR Grundierung. Gute Lichtbeständigkeit durch eingebauten UV-Absorber. Hervorragend geeignet für geschlossen-porige 2K-Aufbauten. Verbessert die Standfestigkeit des Gesamtaufbaus. Der Einsatz ist auf helle und/oder exotische Hölzer abgestimmt. Tropische Hölzer sind vorab mit DD-Isoliergrund TL3000 zu isolieren. U.S. Coast Guard Zulassungs-Nr. 164.112/EC0575/MEDB00001TR Rev.1

Technische Daten

Bezeichnung:	DD-Grundierung	
Artikelnummer:	TL3304	
Glanz:	nicht anwendbar	Gardner 20°
Festkörper:	51%	Gewicht (theoretisch)
Dichte:	0,986 g/ml	
Viskosität:	20-22 sec.	DIN 4 mm / 20°C
Frostempfindlich:	nein	
Haltbarkeit:	6 Monate	ungeöffnet, bei 15-25°C

Verarbeitung

Auftragstechnik: alle Spritzverfahren / Nass in Nass

Härter	Menge*	Verdünner	Viskosität DIN 4	Auftragsmenge	Topfzeit
TV3005	200	ST3000	14-16 Sek.	80-140g/m ²	1-1,5 Stunden

Verwendung im Schiffsinnenausbau

Härter	Menge*	Verdünner	Viskosität DIN 4	Auftragsmenge	Topfzeit
TV3005	200	ST3000	14-16 Sek.	max. 120g/m ²	1-1,5 Stunden

*) zu 100 Teilen Lack nach Volumen.
Vor Gebrauch gründlich aufrühren!

Trocknung

Methode	Temperatur	Trocknungszeit	Bemerkungen:
Lufttrocknung	20°C	4-6 Stunden 24 Stunden	schleifbar stapelbar

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, 65% rel. Luftfeuchte und ausreichender Be- und Entlüftung. Höhere Temperaturen bewirken eine Beschleunigung, tiefere Temperaturen (nicht unter 15°C) führen zu einer Verzögerung der Trocknung.

Sicherheitshinweis

Bei Lagerung und Verarbeitung technische Information und Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über Inhaltsstoffe, die ein Gefahrenpotenzial beinhalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Alle aufgeführten Angaben gelten als Richtlinie. Viele Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen, beeinflussen das Lackierergebnis. **Stets Probelackierung durchführen!**
Version 03/21

Sherwin-Williams Deutschland GmbH

Paul-Gerhardt-Str. 31 | D-42389 Wuppertal | Postfach 22 01 02 D-42371 Wuppertal | Fon +49 202 57 47 0 | Fax +49 202 55 51 82 | www.sherwin-williams.eu, office.wuppertal@sherwin.com | Geschäftsführer: James M. Donchess • Dennis H. Karnstein • Adrian Leschnik
USt-IdNr. DE814804204 | Steuer-Nr. 131 / 5930 / 1834 | Rechtsform GmbH | Sitz Wuppertal | Eingetragen HRB 20277 Amtsgericht Wuppertal
Bankverbindung: JPMorgan AG | Konto-Nr.: 6161510513 (BLZ 501 108 00) | IBAN: DE52501108006161510513 | SWIFT BIC: CHASDEFX