

CANTURI DIN MELAMINĂ DE LA OSTERMANN

Descriere produs

Canturile din melamină de la OSTERMANN sunt benzi de canturi continue pe rolă, cu un singur strat cu suprafață finisată. Suportul este o hârtie decorativă impregnată cu rășini speciale (în culori uni sau imprimată cu decoruri de lemn și fantezie).

Forme de livrare

În mod obișnuit sunt disponibile în lățimi de 16, 20, 23, 25, 33, 43, 55 și 77 mm; butuci întregi (lățime 315 mm) pot fi tăiați și livrați la lățimi dorite. Grosimea canturilor este, în funcție de tip, de 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8 sau 0,9 mm. Lungimea rolei este de 150 m.

Domeniu de utilizare

Canturile din melamină de la OSTERMANN sunt folosite drept canturi drepte pentru acoperirea suprafețelor înguste de materiale din lemn pentru mobilier în spațiul de locuit și în spațiul de lucru.

Suprafețe

Canturile din melamină de la OSTERMANN sunt disponibile cu multe suprafețe diferite:

- Netede
- Miniperlate
- Pori de frasin
- Lucioase
- Extrem de lucioase
- Pori de lemn
- Structură de lemn
- Cu strat de aluminiu

Partea din spate

Pe parte din spate, canturile din melamină de la OSTERMANN sunt șlefuite sau sunt acoperite cu adeziv cu topire la cald EVA. Toate canturile din melamină pot fi acoperite ulterior cu adeziv cu topire la cald EVA.

Prelucrare

Canturile din melamină livrate de OSTERMANN pot fi prelucrate, în principiu, pe toate mașinile de cântuire, cu toate tehnologiile curente pentru adezivi (EVA, PO și PUR).

Canturile din melamină acoperite pe partea din spate cu adeziv cu topire la cald EVA pot fi prelucrate cu ajutorul unei suflante cu aer cald sau al unui fier de călcat.

Vă rugăm să aveți în vedere informațiile furnizorilor de mașini și de adezivi. Temperatura de prelucrare ar trebui să nu scadă sub 20 °C.

Caracteristicile materialelor

Caracteristică	Valoare	Norm
Rezistență chimică	1B-1D	DIN 68861/1
Rezistență la solicitare prin abraziune	≥ 2 E	DIN 68861/2
Rezistență la solicitare prin zgâriere	≥ 4 E-F	DIN 68861/4
Rezistență la acțiunea luminii	\geq treapta 6	DIN EN ISO 105-B02
Canturile din melamină nu conțin halogeni și hidrocarburi aromatice policiclice.		

Condiții de depozitare

6 luni, în spații reci și uscate (circa 20 °C, umiditatea aerului 55-65 %)

Informațiile din fișa de date sunt informative și nu reprezintă nicio siguranță pentru anumite caracteristici. Datorită diversității materialelor și parametrilor de prelucrare trebuie să se clarifice neapărat înainte de prelucrare, prin verificări adecvate ca volum și metodă, dacă produsul este adecvat pentru scopurile de utilizare avute în vedere. Toți parametrii de produs pot să difere de cei din această fișă de date ca urmare a unor consultări personalizate.