

Kaltverleimung, Vorstrichverfahren

Kaurit Leim 285 Flüssig

Kaurit Leim 285 flüssig wird mit Härtcr und Streck- oder Füllmitteln für Kalt- und Halbverleimungen eingesetzt! Die Verleimungsleistigkeiten erfüllen die Anforderungen IF nach DIN 68 705 Ti. 2 bzw. D 3/D 4 nach DIN EN 204.

Leim/Mittel ansetzen
Härtcr zugeben, Streck- oder Füllmittel gut umrühren, Härter zugießen und mit Restwasser die gewünschte Viskosität einstellen.

1. Kaltverleimungen

Härtcr	kg Pulver	kg Wasser
05 Pulver	3,0	7,0
30 Pulver	1,5	8,5
31 Pulver	Zugabe in Pulverform	
70 Pulver	5,0	5,0
700 Pulver	Zugabe in Pulverform	

1.1 Vorstrichverfahren

Die Kaltverleimung wird für Massivholzverleimungen eingesetzt.

1.1.1 Vorstrichverfahren

Beim Vorstrichverfahren trägt man die Härtcrösung auf eine Fugenseite auf und lässt sie anrocknen. Der Leim wird ungestreckt auf die andere Fugenseite aufgetragen. Der Härtcr vorstrich muss vor dem Zusammenlegen der Teile völlig abgetrocknet sein. Nach dem Zusammenlegen der Teile muss sofort gesprenkt (siehe geschlossene Wartezeit) werden.

Präflemparatur, Wartezeit, Preßzeit

Härtcr	Präflemparatur °C	Geschlossene Wartezeit max. min	Mindest- preßzeit min
05 Lösung	10 15 20	8 3 2	60 40 20

Viele Holzarten werden durch Bonit 13005 verfärbt, deshalb dürfen nur die Fugenflächen benetzt werden.

Leimauftrag
200- 250 g/m²

Kaltverleimung

Vorstrichverfahren

Die Kaltverleimung wird bei Massivholzverleimungen eingesetzt

Beim Vorstrichverfahren trägt man die Härtcrösung auf eine Fugenseite auf und lässt sie anrocknen. Der Leim wird ungestreckt auf die andere Fugenseite aufgetragen. Der Härtcr vorstrich muss vor dem Zusammenlegen der Teile völlig abgetrocknet sein. Nach dem Zusammenlegen der Teile muss sofort gepresst (siehe geschlossene Wartezeit) werden.

Tabelle 7

Präflemparatur, Wartezeit, Presszeit

Härtcr	Präflemparatur °C	Geschlossene Wartezeit max. min	Mindest- presszeit min
Bonit 13005	10 15 20	8 3 2	60 40 20

Viele Holzarten werden durch Bonit 13005 verfärbt, deshalb dürfen nur die Fugenflächen benetzt werden.

Heißverleimung, Furnieren

Furnieren

2. Heißverleimungen

Leimansätze

Verleimungs-festigkeit	IP*	IF	D3/D4	D3/D4
Kaut. Leim 285 flüssig	10,0 kg	10,0 kg	10,0 kg	10,0 kg
Kurzmann Leim 630 Pulver	—	—	5,0 kg	—
Streckmehl	1,0 kg	4,0 kg	—	0,3 kg
Harter 311 Pulver	1,6 kg	—	—	—
Harter 701 Lösung	—	1,6 kg	1,0 kg	2,0 kg
Harter 700 Pulver	—	—	—	—
Wasser	—	—	—3,0 kg	—0,5 kg

Gebrauchsduar in Stunden

Bei 20 °C ca. 6 – 8 Stunden
bei 30 °C ca. 2 – 4 Stunden

Preßzeit bis 1 mm Furnierdicke*

Preßtemperatur	mm	mm	mm	mm
60 °C	7	7	—	—
90 °C	4	4	—	—
100 °C	3	3	3	7
110 °C	2	2	2	7

Bei über 1 mm Furnierdicke ist die Preßzeit um 1 – 2 min je
Millimeter Dicke zu verlängern.

Kalte Trägerplatten verlängern die Preßzeit.

Leimaufltrag

Mit Spachtel, Lehmcutter (glatte Moosgummikavüle),
Leimauflregmaschine

Furnieren auf Spanplatten/HDF/MDF 120 – 140 g/m²
auf Tischlerplatten 140 – 160 g/m²
Absperren 180 – 200 g/m²
Maschiholz 200 – 250 g/m²

Dünner, gleichmäßigiger Leimaufltrag verhindert Leimdurch-

schläge.
Wartezeit
Vom Beginn des Leimaufluges bis zum Schließen der
Presse längstens 15 min (Der Leimaufltag soll sich noch
kräfig anhören)

Einlegezeit
Vom Beginn des Einlegens der beklebten Teile auf die
heiße Preßplatte bis zum Schließen der Presse ca.
1 – 1½ min.

Preßdruck
0,3 – 0,7 N/mm² (3 – 7 kp/cm²)

Holzaufnigkeit

6 – 12 %,
siehe auch Abschnitt 7 und 8.

Lagerung

Die Lagerbarkeit von Kaut. Leim 285 flüssig beträgt
bei 20 °C 4 – 5½ Monate
bei 30 °C 4 – 6 Wochen

Kaltes Trägermaterial verlängert die angegebenen Presszeiten.

Weitere Angaben in der Technischen Information: „Formaldehydarme
Flächenvorbehandlung“.

6 – 12 %

Sicherheit und Arbeitsschutz

Siehe Abschnitt 9

Gebrauchsduar in Stunden

Eine Lagerung in der Sonne oder Heizungsstärke ist zu
vermeiden. Frost schadet Kaut. Leim 285 flüssig nicht.

Zu kalter Leim muß vor der Verarbeitung auf Raumtempe-

ratur gebracht werden.

Leimauftrag

Die Auftragsmenge richtet sich vor allem nach der Holzbeschaffenheit.

Furnieren auf Spanplatten	100 – 120 g/m ²
auf Tischlerplatten	120 – 140 g/m ²
Absperren	160 – 180 g/m ²

Dünner, gleichmäßiger Leimaufltag verhindert Leimdurchschläge.

bis 15 min in Abhängigkeit von Raumklima und Leimauftrag (der Leim
soll sich noch klebrig anfühlen).

bis 2 min in Abhängigkeit von der Pressstemperatur.

Der Pressdruck ist abhängig von Oberflächenbeschaffenheit, Aufbau,
Malgemeinkheit der Mittellagen und Holzart.

Verleimung von
Furnierplatten aus

– Weichholz:	0,8 – 1,0 N/mm ²
– Hartholz:	1,2 – 1,6 N/mm ²
Tischlerplatten	1,0 – 1,2 N/mm ²
Decklumien	0,4 – 0,6 N/mm ²
Abspert- und Deckfurnieren	0,5 – 0,7 N/mm ²

Die erforderliche Presszeit errechnet sich aus der Pressgrundzeit plus
der Durchwamzeit pro mm zu durchhende Holzdicke bis zur immes-
ten Leimlage.

Um bei geeignetem Trägermaterial die Anforderungen der ChemVer-
botsV Anhang (zu § 1), Abschn. 3 zu erfüllen, muss mit Formaldehyd-
fangem bzw. formaldehydfangenden Hätern gearbeitet werden.

Tabelle 6

Ansatz-Nr.	10	11
Kaut. Leim 285 flüssig	100	100
Bonit 11031	16	—
Bonit 11420	—	—
Streitmehl ca.	10	—