

# UNIVERSAL COLLE DE CONTACT

## Caractéristiques du produit

Colle de contact universelle, de très haute qualité à base de caoutchouc néoprène.

- Directement solide
- Universelle : pour tous les matériaux
- Elle durcit rapidement
- Résistante à l'humidité
- Bonne résistance à la chaleur
- Sans hydrocarbure aromatique
- Couleur : Crème

## Domaine d'utilisation

Convient pour	Ne convient pas pour
Collage de panneau HPL, feuille de placage ou panneau dur et de panneaux bois, multiplex ou stratifié.	Le polystyrène.
Collage de cuir, caoutchouc et autres matériaux souples avec du bois, du béton, de la pierre et du métal.	Collage dans une ambiance supérieure à 70°C.
Collage de tapis sur des escaliers, des nez de marche et des bords plastiques.	

Convient pour le collage de tous les matériaux qui doivent être fixés instantanément sans réajustage et pour lesquels le pressage est impossible. De part la variété des matériaux possibles, il est nécessaire de faire des essais et d'ajuster selon vos propres exigences.

## Préparationcoller

Les parties à coller doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de gras. Appliquer la colle de contact sur les deux parties à coller. Il faut employer environ 180-200 ml/m<sup>2</sup>. Laisser la colle sécher à l'air pendant 15 à 20 minutes. (Les parties sont prêtes à être jointes lorsque l'on touche la colle avec le doigt et que la colle ne reste pas sur le doigt.) Il est alors possible de coller avec précaution les deux parties ensemble. Attention : lorsque les deux films de colle sont entrés en contact, il n'est plus possible de faire des réajustements de position ! Eviter les bulles d'air ! Les deux parties doivent ensuite être pressées l'une contre l'autre à l'aide d'un rouleau pressur ou d'une presse afin d'obtenir une fixation parfaite.

Temps d'ouverture :	15 à 20 minutes
Utilisation :	environ 180-200 ml/m <sup>2</sup>
Poids de pressage :	0,5 - 5 kg/cm <sup>2</sup>
Temps de pressage :	plus la pression est forte, plus le temps est court

## **Stockage**

La colle de contact universelle REDOCOL se conserve jusqu'à 24 mois après la date de fabrication, lorsqu'elle est bien fermée et gardée dans un endroit frais à l'abri du gel. Si la colle gèle un peu, elle peut retrouver sa viscosité normale en étant conservée à une température de 20°C pendant un certain temps et elle peut ensuite être utilisée.

## **Emballage**

Livable en bidons de 1, 5, 10 et 25 litres.

**Bien lire les précautions d'emploi !**