

SPUITCONTACTLIJM

Productomschrijving

Hoogwaardige universele vloeibare contactlijm op basis van neopreenrubber.

- Hoge aanvangshechting
- Universeel: voor alle werkstoffen
- Goed te spuiten
- Niet oplosbaar in water
- Goede warmtebestendigheid
- Aromaatrovrij
- Kleur: transparant of rood
- Temperatuurbestendigheid: -30°C tot $+80^{\circ}\text{C}$

Toepassingsgebieden

Geschikt voor het verlijmen van hardkunststof-platen, hout en houtwerkstoffen (MDF, multiplex, spaanplaten), fineer, metalen, aluminium, isolatiematerialen en meubelschuim. Bij de keuze van mogelijke materialen kunt u het beste vooraf testen in verband met de speciale eisen. De contactlijm kan zowel met een handpistool alsook met een spuitinstallatie verwerkt worden.

Verwerking

Verwerkingstemperatuur	niet onder $+15^{\circ}\text{C}$. Voor het vermijden van condensatie is het belangrijk dat de temperatuur van de lijm en het te verlijmen materiaal iets hoger is dan de temperatuur van de omgeving
Luchtvochtigheid	max. 65 %
Ondergrond	schoon, droog, stof- en vetvrij
Gereedschap	Luchtvernevelende spuitinstallatie
Instelling van de apparatuur	Luchtdruk 4-6 bar, materiaaldruk 1-1.5 bar; spuitafstand 30 cm
Verwerking	Lijm in dunne lagen op beide delen aanbrengen. Voor een 100 % goede hechting moeten de randen van het materiaal extra ingespoten worden.
Droogtijd	bij $+20^{\circ}\text{C}$ ca. 5 - 10 minuten. Indien de lijm geen draden meer trekt, kunnen de materialen direct nauwkeurig samengevoegd worden.
Open tijd	tot 60 minuten
Persdruk	ca. 2 - 4 kg/cm^2 , afhankelijk van het materiaal
Perstijd	niet van betekenis
Vastheid	na 3 dagen optimaal, op voorwaarde dat het materiaal niet aan hoge temperaturen of met direct zonlicht geconfronteerd wordt
Verwerking	ca. 150 - 200 ml/m^2 pro Seite
Reiniging	Niet uitgeharde lijmresten en hulpmiddelen direct reinigen met verdunner voor spuitlijm

Houdbaarheid

24 maanden, vooropgesteld dat de lijm koel, vorstvrij en in een goed afgesloten verpakking bewaard wordt. Indien de lijm door vorst toch iets ingedikt is, dan langzaam op ca. + 20 ° C brengen.

Verpakking

Leverbaar in verpakkingen van 10 en 25 liter.

Leest u s.v.p. het veiligheidsinformatieblad goed door!