

# UNIVERZÁLNÍ KONTAKTNÍ LEPIDLO

## Popis produktu

Vysoce kvalitní, univerzální kontaktní lepidlo na bázi neoprenové pryže.

- Okamžitě pevné
- Univerzální
- Dobře natíratelné
- Odolné vůči vlhkosti
- Dobrá tepelná odolnost
- Bez aromatických sloučenin
- Barva: žlutohnědá

## Oblasti použití

Vhodné na	Není vhodné na
Lepení HPL, dýhy a tvrdých vláknitých desek navzájem a s podkladem ze dřeva, multiplexu a dřevotřískových desek.	Polystyrenová pěna
Lepení kůže, pryže a flexibilních pěnových materiálů navzájem a se dřevem, betonem, kamenem a kovem.	Spoje, které jsou vystaveny napětí a teplotám nad +80 °C
Lepení kobereců na schody, výstupky schodnic a plastové okraje.	

Vhodné především na lepení materiálů, které musí hned pevně sedět a u nichž nelze použít svěrák nebo lis. Při velkém množství možných materiálů je nutné provést dostatek vlastních testů a vyzkoušet je na speciální požadavky.

## Aplikace

Lepené dílce musí být čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty. Kontaktní lepidlo naneste na obě lepené plochy. Spotřeba činí cca 180–200 ml/m<sup>2</sup>. Lepidlo nechte cca 15–20 minut odvětrat. (Lepidlo je připravené k lepení, pokud při kontaktu s aplikovaným podkladem nezůstanou na prstech žádné zbytky lepidla.) Materiály pečlivě spojte tak, aby k sobě přesně lícovaly. Pozor: Po kontaktu obou filmů lepidla už nejsou možné žádné korekce! Zamezte vzniku vzduchových bublin! Pro docílení optimální přilnavosti by se měly oba dílce na chvíli stlačit k sobě pod vysokým tlakem přítlačným válečkem nebo lisem.

Otevřená doba zpracování:	cca 10–60 min.
Spotřeba:	cca 180–200 ml/m <sup>2</sup>
Lisovací tlak:	0,5–5 kg/cm <sup>2</sup>
Lisovací čas:	Výše lisovacího tlaku má větší rozhodující vliv než lisovací čas

### **Stálost při skladování**

Univerzální kontaktní lepidlo REDOCOL se smí aplikovat nejpozději do 18 měsíců od data výroby, pokud je uchováváno v dobře uzavřeném obalu v chladu a přednostně na místě chráněném před mrazem. Pokud je lepidlo vlivem mrazu trochu zmrzlé, lze normální viskozity znovu dosáhnout tak, že se po přiměřeně dlouhou dobu nechá skladovat při teplotě +20 °C a rozmíchá.

### **Balení**

K dodání ve velikostech balení 1, 5, 10 a 25 litrů.

**Přečtěte si pozorně bezpečnostní list!**