

ADEZIV DE CONTACT

REDOCOL OSTERBOND CLASSIC 540.00

Descriere produs

Adeziv de contact de înaltă calitate, universal, pe bază de cauciuc neoprenic.

- Se întărește imediat
- Universal
- Se întinde ușor
- Rezistent la umiditate
- Rezistență bună la căldură
- Lipsit de compuși aromatici
- Culoare: maro gălbui

Domenii de utilizare

Indicat pentru	Neindicat pentru
lipirea materialelor HPL, furnir și plăci din fibre dure între ele și pe suporturi din lemn, multiplex și plăci aglomerate.	Spumă de polistiren
lipirea materialelor piele, cauciuc și materiale flexibile din spumă între ele și pe lemn, beton, piatră și metal.	îmbinări care sunt supuse la solicitări și la temperaturi de peste +80 °C
lipirea de covoare pe trepte, pe nasuri de trepte și pe margini din mase plastice.	

Adecvat, în primul rând pentru lipirea de materiale ce nesită lipire imediată și la care utilizarea de cleme sau a unei prese nu este posibilă. Adezivul este recomandat pentru o varietate mare de materiale și, de aceea, este necesar un număr suficient de teste pentru a putea verifica adecvarea acestuia la cerințele dvs. speciale.

Prelucrare

Piese ce urmează a fi lipite trebuie să fie curate, uscate, curățate de praf și degresate. Aplicați adezivul de contact pe cele două suprafețe care trebuie să fie lipite. Consumul este de circa 180 – 200 ml/m². Lăsați adezivul să se usuce circa 15 – 20 de minute. (Adezivul este gata pentru lipire atunci când, la atingerea adezivului de pe suprafețele pe care este aplicat, nu rămân urme pe deget.) Suprapuneți materialele cu grijă și cu precizie. Atenție: după îmbinarea celor două pelicule de adeziv nu mai este posibilă nicio corecție! Evitați formarea bulelor de aer! Pentru a lipi materialele în mod optim, presăți cele două părți una de alta pentru scurt timp, folosind o rolă de presare sau o presă.

Timp de deschidere:	circa 10 – 60 min
Consum:	circa 180 – 200 ml/m ²
Forța de presare:	0,5 – 5 kg/cm ²
Timp de presare:	mărimea forței de presare este mai importantă decât timpul de presare

Depozitare

Adezivul de contact universal REDOCOL poate fi utilizat în termen de 18 luni de la data fabricației, dacă este păstrat într-un recipient bine închis, într-un spațiu răcoros și, de preferat, protejat de îngheț. Dacă adezivul este ușor înghețat, atunci se poate ajunge din nou la vâscozitatea normală print depozitare pentru o perioadă de timp corespunzătoare la temperatura de +20 °C și prin amestecare.

Ambalaj

Se poate livra în ambalaje cu mărimea de 1 litru, 5, 10 și 25 litri.

Vă rugăm să respectați fișa cu date de securitate!