

KONTAKTNO LEPILO

REDOCOL OSTERBOND CLASSIC 540.00

Opis izdelka

Kakovostno, univerzalno kontaktno lepilo na osnovi neoprenske gume.

- Se takoj strdi
- Univerzalno
- Dobro mazljivo
- Odporno na vlago
- Dobra toplotna odpornost
- Brez aromatičnih spojin
- Barva: rumenorjava

Področja uporabe

Primerno za	Ni primerno za
Lepljenje HPL-ja, furnirja in lesnitnih plošč med seboj in s podlagami iz lesa, multipleksa in ivernih plošč.	Polistiren
Lepljenje usnja, gume in prilagodljivih penastih materialov med seboj in z lesom, betonom, kamnom in kovino.	Povezave, ki so izpostavljene obremenitvam in temperaturam nad +80 °C
Lepljenje preprog na stopnice, stopniščnih robov in plastičnih robov.	

Primerno predvsem za lepljenje materialov, ki se morajo takoj prilepiti in pri katerih uporaba primeža ali stiskalnice ni mogoča. Pri velikem številu možnih materialov je treba izvesti zadostne lastne preizkuse in jih preveriti glede njihovih posebnih zahtev.

Obdelava

Deli, ki jih želite zlepliti, morajo biti suhi, brez prahu in nemastni. Kontaktno lepilo nanesite na obe površini, ki ju želite zlepliti. Poraba znaša pribl. 180–200 ml/m². Pustite, da se lepilo zrači pribl. 15–20 minut. (Lepilo je pripravljeno za lepljenje, če ob dotiku lepila na nanosenih površinah na prstih ni ostankov). Materiale sestavite skrbno in natančno. Pozor: Po stiku obeh lepilnih folij popraviljanje ni več mogoče! Preprečite nastajanje zračnih mehurčkov! Oba dela je treba na kratko stisniti skupaj pod visokim pritiskom s pomočjo pritisnega valja ali stiskalnice, da dosežemo optimalen oprijem.

Čas sušenja:	pribl. 10–60 min
Poraba:	pribl. 180–200 ml/m ²
Stikalni tlak:	0,5–5 kg/cm ²
Čas stiskanja:	višina stikalnega tlaka je pomembnejša od časa stiskanja

Obstojnost pri skladiščenju

Univerzalno kontaktno lepilo REDOCOL se lahko obdeluje največ 18 mesecev po datumu proizvodnje, če je skladiščeno v dobro zaprti embalaži v hladnem prostoru brez zmrzali. Če je lepilo zaradi zmrzali rahlo zamrznjeno, se lahko normalno viskoznost znova doseže z ustreznim dolгим skladiščenjem pri +20 °C in mešanjem.

Embalaža

Dobavljivo v velikostih posod 1, 5, 10 in 25 litrov.

Upoštevajte varnostni list!