

AQUENCE PU 300 N

Aprilie 2018

Descrierea produsului

AQUENCE PU 300 N are urmatoarele caracteristici:

Tehnologie	Poliuretatici
Tipul Produsului	Adeziv reactiv lichid
Aplicatie	Asamblare
Culuare	galbui Carton de 4,8 kg (8 sticle de pulverizare a cite 0,6 kg)

Domeniul de aplicatie

- Asamblare generala
- Incleierea rosturilor in ateleier si pe platforma de constructii
- Potrivit pentru incleierea de lemn (chiar si lacuit) pentru ferestre, obloane, si usi
- Incleierea placilor de pluta, HPL, ciment, fibre si materiale din spuma tare pe materiale din lemn, table, materiale ceramice, podele de ciment etc.
- **Nota:** Pentru folosirea in afara incaperilor partile de lemn incleiat se vor proteja cu un strat de lac rezistent la agentii atmosferici, daca acestea sunt expuse la soare si ploaie.

Caracteristici

- Adeziv poliuretanice monocomponent cu intarire la umezeala
- Fara solvent si apa
- Timp deschis scurt
- Reticuleaza chimic formind o imbinare duro-plastica
- Rezistenta mare la apa in conformitate cu D4 dupa EN 204
- Rezistenta mare la temperature, testat conform EN 14257 (WATT 91)
- Rezistenta chimica buna (la acizi slabi, baze si la majoritatea solventilor organici)
- Lipire buna la lemnul de rasinoase
- Lipire mai slaba la lemn de esenta tare (ex. stejar, fag)

Caracteristici tehnice

AQUENCE PU 300 N:

Continut de solide, %	~100
Viscozitate, Brookfield 20 rpm, 20 °C, Ax 6, mPas (viscozitate medie, curge bine)	9.000 la 14.000

DOMENIUL DE APLICATIE

Preliminary Statement:

Inainte de folosire este recomandata citirea **Fisei de Securitate** pentru a cunoaste recomandarile indicate. De altfel acestea se pot vedea si pe eticheta. Va rugam sa tineti seama si de cerintele de securitate locale specifice si sa contactati Henkel pentru ajutor calificat.

Domeniul de aplicatie

Timp deschis

Timp deschis, min 7 la 10
(Metoda interna Henkel pentru determinarea timpului deschis la adezivii PUR -1C)

Timp de presare

la materiale absorbante, min: <30
(la 20°C)
putere finala dupa 24 - 48 h in functie de temperatura si umiditate

Domeniul de aplicatie

Cantitate de aplicare, g/m² 100 la 200
Presiunea, N/mm² minim 0,5
(pentru a atinge o presare optima de imbinare)

Aplicare

pe o singura parte

Mecanism de aplicare:

spaclu

Curatirea

Resturile inca neintarite de adeziv se indeparteaza cu curatitor sau solvent (eg. TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN, LOCTITE SF 8040). Adezivul intarit se poate indeparta numai prin mijloace mecanice.

DEPOZITARE

Depozitat in containerul original inchis in loc racoros, uscat si ferit de inghet.

Depozitare peste 12 luni.

Odata deschis, adezivul trebuie consumat in scurt timp.

Clasificare:

Va rugam sa consultati **fisa cu date de securitate** pentru detalii privind:

Informatii despre pericolozitate

Reglementari referitoare la transport

Reglementari referitoare la securitate

Informatii suplimentare

Renuntare

Nota:

Informatiile mentionate in aceasta Fisa cu date tehnice (FT) a produsului, inclusiv recomandarile de utilizare si aplicare a produsului, se bazeaza pe cunostintele noastre si experienta cu produsul la data acestei Fise (FT). Produsul poate avea o varietate de aplicatii diferite, ca si diverse moduri de aplicare si conditii de lucru in mediul dvs., care nu pot fi controlate de noi. In consecinta, Henkel nu este raspunzator pentru compatibilitatea produsului cu procesele tehnologice si conditiile in care l-ati utiliza, nici pentru aplicatiile si rezultatele obtinute.

Insistam in a va recomanda sa efectuati anterior utilizarii produsului propriile teste, pentru a confirma compatibilitatea produsului. Este exclusa orice responsabilitate in ceea ce priveste informatiile din aceasta Fisa cu date tehnice (FT) sau orice recomandari scrise ori verbale referitoare la produsul in cauza, cu exceptia cazului in care s-a convenit altfel in mod explicit, a cazurilor de deces sau vatamare corporala produse din neglijenta noastra, ca si a raspunderii in conformitate cu prevederile legale aplicabile produsului.

In cazul in care produsele sunt livrate de catre Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA, va rugam sa retineti urmatoarele: Daca Henkel va fi considerat responsabil, indiferent de temeiul legal, raspunderea asumata nu va depasi, in niciun caz, valoarea respectivei livrari..

In cazul in care produsele sunt livrate de catre Henkel Colombiana, S.A.S. se aplica urmatoarele conditii:

Informatiile mentionate in aceasta Fisa cu date tehnice (FT) a produsului, inclusiv recomandarile de utilizare si aplicare a produsului, se bazeaza pe cunostintele noastre si experienta cu produsul la data acestei Fise (FT). Henkel nu este raspunzator pentru compatibilitatea produsului cu procesele tehnologice si conditiile in care l-ati utiliza, nici pentru aplicatiile si rezultatele obtinute.

Insistam in a va recomanda sa efectuati anterior utilizarii produsului propriile teste, pentru a confirma compatibilitatea produsului. Este exclusa orice responsabilitate in ceea ce priveste informatiile din aceasta Fisa cu date tehnice (FT) sau orice recomandari scrise ori verbale referitoare la produsul in cauza, cu exceptia cazului in care s-a convenit altfel in mod explicit, a cazurilor de deces sau vatamare corporala produse din neglijenta noastra, ca si a raspunderii in conformitate cu prevederile legale aplicabile produsului.

In cazul in care produsele sunt livrate de catre Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., sau Henkel Canada, Inc. se aplica urmatoarele conditii:

Informatiile mentionate in aceasta Fisa cu date tehnice (FT) a produsului va sunt puse la dispozitie spre informare si sunt considerate corecte. Nu ne asumam raspunderea pentru rezultatele obtinute de terte persoane prin metode pe care nu le putem controla. Este responsabilitatea utilizatorului de a stabili daca produsele sunt adecvate pentru scopul metodelor de productie mentionate aici si de a aplica masurile de precautie care ar putea fi necesare pentru protejarea proprietatii si a persoanelor impotriva oricaror riscuri care ar putea aparea ca urmare a manuirii si a utilizarii acestora. Avand in vedere cele de mai sus, **Henkel declina orice garantii exprese sau implicite, incluzand garantiile de comercializare sau adecvare a produsului pentru un anumit scop, rezultate ca urmare a vanzarii sau utilizarii produselor fabricate de Henkel. Henkel declina orice responsabilitate pentru daune indirecte sau accidentale de orice fel, incluzand pierderea profiturilor.**

Discutarea diverselor procese sau compozitii nu poate fi interpretata ca o reprezentare a faptului ca acestea nu sunt protejate de brevete detinute de terte persoane, ori o licenta sub unul dintre brevetele detinute de Henkel care pot acoperi astfel de procese sau compozitii. Va recomandam sa efectuati un test de utilizare de fiecare data inainte de aplicari repetitive, utilizand aceste informatii ca ghid. Acest produs ar putea fi protejat de unul sau mai multe brevete in SUA sau in strainatate, sau de o aplicatie pentru brevet.

Utilizarea marcii inregistrate

Cu exceptia cazului in care se mentioneaza altfel, toate marcele inregistrate cuprinse in acest document sunt detinute de HENKEL in SUA si in alte state. ® semnifica faptul ca o marca este inregistrata la Oficiul de Brevete si Marci al SUA.

Reference 0.5