

KANTOMELT PUR

PUR TAVNÉ LEPIDLO VLASTNÍ ZNAČKY S VELMI VYSOKOU ODOLNOSTÍ VŮČI TEPLU A VODĚ

Vlastnosti

PUR tavné lepidlo REDOCOL Kantomelt je lepidlo ze syntetické pryskyřice na bázi PUR s dobrými vlastnostmi při zpracování, které je určeno pro olepovačky hran. Lepidlo se dobře taví a má výbornou stékavost. Velice dobře aplikovatelné a netáhne vlákna. PUR REDOCOL Kantomelt se vyznačuje vysokou počáteční pevností a výsledkem je těsná spára při použití malého množství nánosu. Má velice vysokou tepelnou odolnost a vodovzdornost.

Použití

PUR tavné lepidlo REDOCOL Kantomelt je určeno pro lepení těchto materiálů hran: ABS, dýha, melamin, 3D akrylát, PP a PVC. Vhodnost materiálu hrany je nutné předem ověřit (zkušební lepení).

Pokyny pro aplikaci

Stroj je třeba nastavit v souladu s pokyny výrobce stroje. PUR REDOCOL Kantomelt lze zpracovávat obvyklým způsobem. Dobrých výsledků se dosahuje za těchto podmínek:

Pokojevá teplota a teplota materiálu	18–20 °C
Vlhkost dřeva	8–10 %
Teplota pro zpracování na válečku	120–140 °C
Rychlost posuvu	od 10 m/min.

Pevnost a odolnost spojů závisí mimo jiné na podílu skutečně slepených ploch spár.

Skladování a trvanlivost

PUR REDOCOL Kantomelt lze v dobře uzavřeném originálním obalu skladovat v chladu a suchu až 9 měsíců.

Čištění

Po aplikaci lepidla doporučujeme dobře propláchnout strojní zařízení speciálním čističem. Již vytvrdnuté PUR lepidlo lze uvolnit už jen pomocí agresivních rozpoštědel a mechanicky odstranit. Je bezpodmínečně nutné dodržovat pokyny výrobce stroje.

Chemické a technické údaje

Báze	polyuretan (PUR)
Forma dodání	granulát
Barvy	natur
Viskozita (Brookfield, 150 °C)	cca 45 000 mPa.s
Bod měknutí (Kofler)	cca 65 °C
Tepelná stabilita	cca 150 °C

Bezpečnostní upozornění

Výrobek obsahuje difenylmethandiisokyanát, který při doporučené teplotě zpracování vykazuje měřitelný tlak par, který může vést k překročení hodnoty MAK 0,005 ppm. Při překročení doporučené teploty zpracování mohou v tavenině vznikat zdraví škodlivé produkty štěpení. Proto je nutné v každém případě učinit opatření k odstranění výparů, např. vhodným odsáváním. Po kontaktu kůže s horkou taveninou neodstraňujte přilnuté zbytky produktu násilím z pokožky, vyhledejte lékaře. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list!

Označení

Přečtěte si pozorně v **bezpečnostním listu** podrobnější informace týkající se:

- značení nebezpečného zboží
- předpisů souvisejících s přepravou
- bezpečnostních ustanovení