

TECHNOMELT PUR 270/9 ME

Alias Purmelt ME 270-9
Juin 2013

DESCRIPTION DU PRODUIT

Caractéristiques du TECHNOMELT PUR 270/9 ME:

Technologie	PUR
Type de Produit	Colle thermofusible
Application	Collage de chants Ligne droite Soffforming
Présentation	Pain de colle, conditionné dans un film aluminisé étanche (Peelable Bag)

Domaines d'utilisation

- Collage de chants à partir d'une vitesse machine de 15 m/min
- Nature de chants: Bois, placage bois, bande mélaminée, Polyester, HPL*, PVC*, ABS*, PP*
- Il est recommandé de faire des essais préalables lorsqu'il s'agit de chants épais.
- Convient particulièrement pour soffforming

* La recommandation dépend des caractéristiques propres au placage de chant et de la qualité de la primarisation.

Caractéristiques de produit

- MicroEmission (ME) contient moins de 0,1% monomères d'isocyanate
- MicroEmission (ME) réduit les vapeurs d'isocyanate de jusqu'à 90%
- Bon tack initiale
- Réticulation en quelques jours
- Forte résistance finale du collage
- Très bonne thermorésistance (>150°C) et très bonne flexibilité au froid
- Excellente résistance à l'humidité
- Forme un joint compact

Données techniques

TECHNOMELT PUR 270/9 ME:

Point de ramollissement, Kofler, °C	~60
Temps de durcissement jusqu'à la prise finale, 2 à 5 jours	
Viscosité, Brookfield - , 150 °C, mPa.s :	~50 000
Thermorésistance, °C	>150
Testé sur du placage en chêne de 0,6 mm d'épaisseur à l'aide de la méthode Henkel d'augmentation de température.	

MISE EN OEUVRE

Instructions préliminaires:

Avant l'application, il est nécessaire de lire la **fiche de données de sécurité** contenant les informations sur les mesures de précautions et les recommandations liées à la sécurité. Par ailleurs pour les produits chimiques qui sont exemptés du label de sécurité, les instructions de sécurité relatives valent également. Vous pouvez aussi vous référer aux instructions de sécurité locales et contacter Henkel pour une aide plus approfondie.

Mise en oeuvre

Température de travail

Temperature d'utilisation conseillée:	
Dans le fondoir, °C	130 à 150
sur le rouleau encollleur, °C	130 à 150

Comme ce produit réticule à l'humidité, le stockage et l'application doivent être réalisés dans un endroit sec. C'est la raison pour laquelle, le produit est livré dans des emballages étanches.

Nettoyage

Rincer abondamment après utilisation avec le TECHNOMELT PUR CLEANER 4. L'adhésif PUR déjà durci ne peut être éliminé qu'à l'aide de solvants fortement solvantés, par ex. diméthylformaldéhyde ou N-éthylpyrrolidon (NEP) jusqu'au gonflement, puis par action mécanique. Se conformer aux prescriptions du fabricant de machine.

Consignes de sécurité

Le produit contient des disocyanates de diphénylméthane. Même lors des températures de travail conseillées, les disocyanates de diphénylméthane ont une pression de la vapeur mesurable qui peut entraîner un dépassement des valeurs VLE de 0,005 ppm. Notamment lors du dépassement des températures de travail conseillées, la formation dans le fondoir pouvant se produire. Après contact de la peau avec de la colle thermofusible chaude, ne pas essayer d'enlever les résidues de colle par force, consulter un spécialiste. Observer la fiche de données de sécurité!

STOCKAGE

Durée de conservation: jusqu'à 6 mois dans les emballages d'origine hermétiquement clos, dans un local sec et frais. Protéger du gel. Agiter avant l'emploi. (conditionnement 2 kg : 9 mois)

Classification:

Consulter la **fiche de données de sécurité** pour plus de détail:

Information sur les possibles dangers**Les réglementations sur le transport****Les réglementations sur la sécurité****INFORMATION COMPLEMENTAIRE****Clause de non-responsabilité****Note:**

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d'application ainsi que des modalités différentes d'application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.

Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommages corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ou Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que : Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée.

Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable: L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.

Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommages corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable:

Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en oeuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en oeuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel. Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.**

La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Utilisation des marques

Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce documents sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.



Henkel AG & Co. KGaA
73438 Bopfinger, Allemagne
Fon: +49-7362-81-0

Henkel Technologies France SAS
77716 Marne la Vallée, France
Fon: +33-1-64-17-70-00

Henkel Technologies France SAS
69655 Villefranche sur Saône, France
Fon: +33-4-74-02-38-00

Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.henkel.com