

ADEZIV CU TOPIRE LA CALD KANTOMELT

Adeziv universal cu topire la cald de producție proprie, cu rezistență ridicată la căldură și proprietăți convenabile pentru prelucrarea pe mașinile de cântuire.

Proprietăți

Adezivul cu topire la cald REDOCOL Kantomelt este un adeziv cu conținut de rășină artificială pe bază de EVA, cu prelucrabilitate bună pe mașinile de cântuire. Adezivul se topește și curge foarte bine. Se prelucrează foarte bine și nu formează fire.

Utilizare

REDOCOL Kantomelt este adecvat pentru majoritatea procedurilor de lipire verificate de producători și procedurile de lipire cu adezivi cu topire la cald a tipurilor de canturi permise (furnir, melamină, poliester, HPL, PVC, ABS, PP). Gradul de adecvare depinde de proprietățile specifice ale materialului cantului și de amorsarea acestuia.

Indicații de prelucrare

Mașina se va utiliza conform instrucțiunilor producătorului mașinii. REDOCOL Kantomelt se prelucrează în modurile obișnuite. Se obțin rezultate bune în următoarele condiții preliminare:

Temperatura camerei și materialului	18-20 °C
Umiditatea lemnului	8-10%
Temperatură de prelucrare pe valț	180-190 °C
Viteza de avans	de la 10 m/min

Rezistența și durabilitatea îmbinărilor depind, printre altele, de proporția efectivă a suprafețelor rosturilor.

Date chimico-tehnice

Bază	Copolimer cu acetat de vinil (EVA)
Formă de livrare	Granulat
Culori	natur, alb
Vâscozitate (Brookfield)	cca. 90.000 mPa.s
Punct de înmuiere (inel și bilă)	cca. 105 °C
Rezistență la căldură	cca. 85 °C

Depozitare

Depozitați REDOCOL Kantomelt în recipientele originale închise etanș și într-un loc răcoros și uscat.

Indicație de siguranță

Adezivii cu topire la cald eliberează vapori chiar dacă se respectă temperaturile de prelucrare prescrise; vaporii pot irita sistemul respirator. Prin urmare, luați măsuri de îndepărtare a vaporilor, de ex. prin aspirație adecvată.

Etichetare

Vă rugăm să aveți în vedere **fișa tehnică de siguranță** pentru indicații detaliate cu privire la:

- Inscricționarea ca marfă periculoasă
- Prevederile referitoare la transport
- Normele de protecție a muncii