

# REDOCOL KANTOMELT NEPLNĚNÉ

**Neplněné tavné lepidlo na hrany vlastní značky s vysokou tepelnou odolností.**

## Vlastnosti

REDOCOL Kantomelt neplněné je tavné lepidlo na bázi EVA s dobrými vlastnostmi při zpracování. Vyznačuje se obzvláště úspornou aplikací a extrémně vysokou počáteční pevností.

## Použití

REDOCOL Kantomelt neplněné je univerzální lepidlo určené pro rovnou hranu a metodu softformingu. Používá se pro většinu typů hran normovaných výrobcí hran a schválených pro metody tavného lepení.

## Pokyny pro aplikaci

Stroj je třeba nastavit v souladu s pokyny výrobce stroje. Dobrých výsledků se dosahuje za těchto podmínek:

Pokojevá teplota a teplota materiálu	18–25 °C
Vlhkost dřeva	08 - 10 %
Teplota pro zpracování na válečku	180–200 °C
Rychlost posuvu	min. 10 m/min.

## Tepelná odolnost

Tepelná odolnost lepidla REDOCOL® Kantomelt neplněné vyhovuje všem požadavkům, jaké mohou nastat pro nábytek určený pro obytné účely v oblastech s chladným, mírným, suchým a teplým, vlhkým a teplým klimatem.

## Čištění

Tavicí nádoby by se měly v pravidelných intervalech čistit.

## Materiál hran

Pásky hran mohou mít velice odlišné lepicí vlastnosti, i když se jedná o stejnou skupinu materiálu. Proto by se měly v každém případě provést testy lepení. Je nutné dbát doporučení výrobce hran.

## Chemické a technické údaje

Báze	kopolymer z ethylenu a vinylacetátu EVA
Viskozita (ASTM D 3236 při 200 °C)	cca 48 000–58 000 mPa.s
Bod měknutí (metodou kroužek a kulička v návaznosti na ASTM E 28)	cca +108–113 °C
Barva	transparentní, bílá

### **Označení**

REDOCOL Kantomelt neplněné nepodléhá oznamovací povinnosti podle právě platného nařízení o nebezpečných látkách.

### **Upozornění**

I při dodržení předepsané teploty zpracování uvolňují tavná lepidla výpary, které mohou dráždit dýchací orgány. Proto je nutné učinit opatření k odstranění výparů, např. formou vhodného odsávání.

### **Skladování**

REDOCOL Kantomelt neplněné skladujte v suchu a chladu. Doba skladování je cca 36 měsíců.

Údaje ze starších vydání letáku odchylné od tohoto znění jsou neplatné.