

REDOCOL KANTOMELT BEZ PUNILA

Naš sopstveni topivi lepak bez punila za kant trake sa visokom toplotnom otpornošću.

Svojstva

REDOCOL Kantomelt bez punila je topivi lepak na bazi EVA-a sa dobrim svojstvima obrade. Veoma je ekonomičan u upotrebi i poseduje izuzetno visoku početnu čvrstoću.

Primena

REDOCOL Kantomelt bez punila je univerzalno pogodan za ravne kant trake i postupak mekog oblikovanja. Pogodan je za većinu tipova kant traka koje su testirane od strane proizvođača i odobrene za proces topivog lepljenja.

Uputstva za obradu

Mašina mora biti podešena prema uputstvima proizvođača mašine. Dobri rezultati se postižu pod sledećim uslovima:

Temperatura prostorije i materijala	18 - 25 °C
Vlažnost drveta	08 - 10%
Temperatura obrade na valjku	180 - 200 °C
Brzina pomaka	najmanje 10 m/min

Toplotna otpornost

Toplotna otpornost REDOCOL® Kantomelt bez punila ispunjava sve zahteve za nameštaj u stambenim prostorima hladnih, umerenih, suvih i vlažnih klimatskih regiona.

Čišćenje

Posude za topljenje treba čistiti u redovnim intervalima.

Materijal kant traka

Kant trake mogu imati veoma različita svojstva lepljenja, čak i ako su napravljene od istih grupa materijala. Zbog toga je neophodno prethodno sprovesti testove lepljenja. Preporuke proizvođača kant traka moraju se poštovati.

Hemijsko-tehnički podaci

Osnova	Kopolimer etilen-vinil acetata EVA
Viskozitet (ASTM D 3236 pri 200 °C)	pribl. 48.000 - 58.000 mPa.s
Tačka omekšavanja (Prsten + kugla na osnovu ASTM E 28)	pribl. +108 - 113 °C
Boja	providna, bela

Oznaka

Prema važećem Pravilniku o opasnim supstancama, REDOCOL Kantomelt bez punila ne podleže obavezi označavanja.

Upozorenje

Topivi lepkovi ispuštaju pare koje mogu iritirati disajne organe, čak i kada se poštuju propisane temperature obrade. Stoga se moraju preduzeti mere za uklanjanje para, npr. odgovarajući usisni uređaji.

Skladištenje

Čuvajte REDOCOL Kantomelt bez punila na hladnom i suvom mestu. Vreme skladištenja pribl. 36 meseci.

Informacije u ranijim izdanjima lista sa podacima koje odstupaju od ove verzije su nevažeće.