

KANTOMELT HP SMELTLIJMPATRONEN

Eigenschappen

De REDOCOL Kantomelt HP smeltlijmpatronen is een kunstharlijm op EVA-basis. De lijm smelt gemakkelijk en trekt geen draden. Voor kantaanlijmmachines met een Holz-Her patronenmagazijn.

Toepassing

- ABS-, PP-, PVC-kantenband
- 3D Acryl kanten
- Melamine kantenband
- Dun fineerkanten dik fineerkanten
- HPL-kanten (met primer)

Verwerkingstips - technische informatie

Kantenverlijming in een Holz-Her patronenmagazijn vanaf 10 m doorvoersnelheid. Goede resultaten bereikt men onder de volgende omstandigheden:

Minimale ruimte-, materiaal- en lijmt temperatuur	18 - 20 °C
Houtvochtgehalte	8 - 12 %
Voorverwarmtijd	2 - 4 min
Verwerkingstemperatuur	200 - 220 °C
Warmtebestendigheid	ca. 90° C
Reactiveringspunt	ca. 108° C
Viscositeit	ca. 87.500 mPas

Identificatie

De smeltlijmpatronen zijn volgens de huidige geldende gevaarstoffen verordening niet melding plichtig. De smeltlijmen produceren ook bij het naleven van de voorgeschreven verwerkingstemperatuur gassen. Deze gassen kunnen de ademwegen irriteren. Daarom altijd maatregelen treffen voor het verwijderen van de dampen, bijvoorbeeld door een hiervoor geschikte afzuiging. Smeltlijmpatronen koel en droog bewaren.

Levorm/Kleuren

Kleur	Doos met 45 patronen	Enkele patroon
naturel	740.9543	740.9544
wit	740.9545	740.9546