

KANTOMELT HP PATRONE TOPIVOG LEPKA

Svojstva

REDOCOL Kantomelt HP je topivi lepak od sintetičke smole na bazi EVA koji dolazi u vidu patrona. Lepak se lako topi i ne pušta niti. Za mašine za lepljenje kant traka sa patronama.

Primena

- ABS, PP, PVC kant trake
- 3D akrilne kant trake
- Melaminske kant trake
- Kant traka tankog ili debelog furnira
- HPL kant trake (grundirane)

Uputstva za obradu – Tehnički podaci

Lepljenje kant traka u Holz-Her sistemima sa patronama i brzinom pomaka od 10 m/min. Dobri rezultati se postižu pod sledećim uslovima:

Minimalna temperatura prostorije, materijala i lepka	18 - 20 °C
Vlažnost drveta	8 - 12%
Vreme zagrevanja	2 - 4 min
Temperatura obrade	200 - 220 °C
Toplotna otpornost	pribl. 90 °C
Tačka omekšavanja	pribl. 108 °C
Viskozitet	pribl. 87.500 mPas

Oznaka

Prema važećem Pravilniku o opasnim supstancama, patrone topivog lepka ne podležu obavezi označavanja. Topivi lepkovi ispuštaju pare čak i kada se poštuju propisane temperature obrade. One mogu iritirati respiratorne organe. Stoga se moraju preduzeti odgovarajuće mere, npr. korišćenje usisnog uređaja. Patrone topivog lepka moraju se čuvati na suvom i hladnom mestu.

Oblik isporuke/boje

Boja	Kutija sa 45 patrona	Jedna patrona
prirodna	740.9543	740.9544
bela	740.9545	740.9546