

RAKOLL EXPRESS SR

ADESIVO VINILICO PER LEGNI DURI E MATITE

RAKOLL EXPRESS SR è un adesivo con una bassa T minima di filiazione, con tempo di presa medio ed incollaggio finale molto tenace. E' trasparente e leggermente tixotropico, il che consente anche incollaggi in verticale

Classificazione in accordo con DIN EN 204 – D2

CAMPI DI IMPIEGO:

RAKOLL EXPRESS SR si utilizza principalmente nelle seguenti applicazioni:

- Incollaggio di cornici e relative spine.
- Incollaggio di laminati su pannelli.
- Produzione di matite

CARATTERISTICHE:

Base:	Dispersione di polivinil acetato (PVA)
Colore:	Bianco, trasparente quando asciutto
Viscosità:	Circa 13'000 mPa.s (Brookfield HB, girante 3 a 20 rpm, misurata a 20 °C nel giorno della produzione)
Temperatura minima di filmazione:	Circa 0 °C
Valore di pH:	Circa 7

CONSIGLI PER L'IMPIEGO:

Il tempo aperto e di essiccazione dipendono largamente dalle condizioni di lavoro, quali temperatura, umidità, assorbimento del supporto e quantità di adesivo applicata.

Buoni risultati sono ottenuti quando si osservano le seguenti condizioni di lavoro:

Temperatura dell'ambiente, dell'adesivo e dei materiali:	18-20 °C
Umidità del legno:	8-10 %
Umidità relativa:	60-70 %
Quantità di adesivo applicata:	20-200 g/m ²
Tempo aperto per 150 g/m ²	Ca. 8 minuti
Pressione per pezzi non tensionati:	0,2-0,5 N/mm ²
Tempo di pressatura per assemblaggi:	15 minuti minimo

Preparazione del legno:

Tutte le parti da incollare devono essere unite perfettamente e devono essere esenti da polvere e grassi. Tolleranze eccessive possono causare difetti di incollaggio e causano un giunto collante debole.

Applicazione dell'adesivo:

RAKOLL EXPRESS SR si applica generalmente su di un lato, usando macchine spalmatrici, rulli, spatole o altri attrezzi appropriati.

Pressatura:

I pezzi devono essere assemblati entro il tempo aperto e pressati per il tempo necessario ad ottenere una forza adesiva iniziale sufficiente.

COLORAZIONE DEL LEGNO:

RAKOLL EXPRESS SR non provoca colorazioni del legno, tuttavia il ferro in combinazione con l'acido tannico del legno può dare luogo a cambi di colore, particolarmente nel caso del rovere.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Pulire gli attrezzi con acqua, prima che l'adesivo essichi.

ETICHETTATURA:

RAKOLL EXPRESS SR non è soggetto ad etichettatura con simboli di pericolosità, secondo le leggi attualmente vigenti.

STOCCAGGIO:

Immagazzinare RAKOLL EXPRESS SR nei contenitori originali ben chiusi, proteggendolo dal gelo. In condizioni ottimali, RAKOLL EXPRESS SR è garantito per un periodo di 12 mesi.

Edizione: Febbraio 2002



H.B. Fuller Italia S.r.l.

S.S. 211 della Lomellina Km 63,233

28071 Borgolavezzaro (NO) - Italy

Tel.: 900 985 778

Fax: 00800 8882 8882

Osservazioni: Tutte le informazioni qui contenute riguardanti i nostri prodotti, il loro uso e le applicazioni, sono ritenute corrette sulla base delle nostre migliori conoscenze e dei test effettuati. L'idoneità di un prodotto è affidata unicamente all'utilizzatore, il quale dovrebbe effettuare dei test di verifica prima di inserirlo in produzione e lo accetta senza garanzie espresse o sottintese, salvo quella della costanza nella qualità.