JOWACOLL® 103.70

Neutrálne D3 disperzné lepidlo

Príklady použitia: Pre všetky typy lepených spojov, od ktorých je požadovaná zvýšená odolnosť proti pôsobeniu vlhkosti a vody, napr. dvere, okná a nábytok vo vlhkom prostredí. Univerzálne lepidlo pre lepenie tvrdého i mäkkého dreva, DTD a iných drevených materiálov. Obzvlášť dobré pre vf-lepenie, výrobu parkiet a laminátových podláh pri kladení parkiet (pero – drážka), silných dýh, plošné lepenie a podkašírovanie flísom.

Báza: Polyvinylacetát zosieťujúci (PVAc).

Technické údaje:

Viskozita [mPas]:	
merané podľa Brookfielda	ca. 10.000
Obsah sušiny [%]:	ca. 50
Hustota [g/cm^3]:	ca. 1,08
pH:	ca. 5,5
MFT [°C]:	ca. 5
Vzhľad lepeného filmu:	bezfarebný, transparentný

Tieto údaje sa vzťahujú pre lepidlo bez prídavku zosieťovacieho činidla.

Vlastnosti: Bez formaldehydu a bez látok obsahujúcich formaldehyd. pH hodnota potláča sfarbenie závisiace od zložiek dreva. Pri odbornom spracovaní spĺňa požiadavky odolnosti skupiny D3 podľa EN 204.

Doporučený spôsob spracovania: ***Pre všetky materiály, ktoré dochádzajú ku kontaktu s lepidlom doporučujeme, aby boli vyrobené z nerezovej ocele alebo indiferentných plastov (napr. teflón, PP alebo polyamid). Vyvarujte sa kontaktu lepidla s farebnými kovmi (napr. zinok, mosadz, cín, meď, hliník a i.). Pri nejasnostiach sa prosím, obráťte sa na výrobcu zariadenia alebo na naše aplikačné oddelenie.***

Vhodné pre aplikáciu bežnými spôsobmi. Je treba chrániť pred kontaktom so železom, pri drevinách obsahujúcich triesloviny môže dôjsť k sfarbeniu. Minimálna teplota lepidla, vzduchu v okolitom priestore a lepených materiálov je 15°C (nie je identická s MFT)

Nános lepidla:	jedno - alebo dvojstranný
Nános (množstvo)[g/m^2]:	150 - 200
Otvorený čas [minúty]:	5 - 7
Lisovací tlak [N/mm^2]:	> 0,5
Minimálny lisovací čas [minúty] pri NT:	ca 30
pri 50°C:	ca 4
pri 90°C:	ca 1,5.

Testované pri 6 - 10 % vlhkosti dreva podľa DIN EN 205, pri nánose lepidla150 g/m^2.

Čistenie: Stroje a zariadenia po použití vyčistiť studenou alebo teplou vodou s použitím čistiaceho koncentrátu Jowat® 192 40.

Skladovanie: Minimálna doba uskladnenia v originálnych a dobre uzavretých obaloch, v suchom a chladnom prostredí (15 - 25°C) je 6 mesiacov od vyskladnenia. Chrániť pred mrazom!

Balenie: Podľa požiadavky.

Poznámka: Ďalšie upozornenia k manipulácii, transportu a odstraňovaniu sú uvedené v odpovedajúcom bezpečnostnom liste.

Informácie uvedené v tomto technickom prospekte sú založené na praktických skúsenostiach a výsledkoch našich laboratórnych testov. Hodnoty sú priebežne aktualizované podľa posledného stavu technológie.
Toto vydanie nahrádza všetky doterajšie vydania a je platné od uvedeného dátumu.