

AQUENCE LD 084

Cunoscut ca DORUS LD 084 special
Februarie 2017

Descrierea produsului

AQUENCE LD 084 are urmatoarele caracteristici:

Tehnologie	Dispersie PVA
Tipul Produsului	Adeziv pentru suprafete lacuite
Aplicatie	Asamblare
Culuare	alb usor opac dupa uscare

Domeniul de aplicatie

- Incleierea partilor de lemn poros pe suprafete de poliuretan si lacuri AC precum si la placi aglomerate placate cu melamina

Caracteristici

- Viscositate medie
- Continut mare de liant (agent de legare)
- Genereaza imbinari elastice
- Adeziune foarte buna pe suprafete intarite
- Nu este potrivit pentru insertie de diblu

Caracteristici tehnice

AQUENCE LD 084:

Temperatura minima de formare a peliculei, °C ~+10
(MFFT)
DIN 53787

Viscozitate, Brookfield - RVT, 5/20/20, mPa.s 4.500 la 20.000
ISO 2555

Valoare pH 8 la 9,5
(20 °C)
ISO 976

DOMENIUL DE APLICATIE

Preliminary Statement:

Inainte de folosire este recomandata citirea **Fisei de Securitate** pentru a cunoaste recomandarile indicate. De altfel acestea se pot vedea si pe eticheta. Va rugam sa tineti seama si de cerintele de securitate locale specifice si sa contactati Henkel pentru ajutor calificat.

Domeniul de aplicatie

Timp deschis

Timp deschis (fag / fag lacuit), min: ~12

Timp de presare

Timp de presare (fag/fag lacuit) ≥15

Datele se bazeaza pe umiditatea lemnului de 8-12 %, temperatura camerei si a materialului de 20 °C, umiditatea aerului de aprox. 65 %, forta de presare de 0.5 N/mm², si o cantitate de aplicare a adezivului de 100 g/m².

Temperatura de lucru a pieselor si a adezivului sa fie peste +10°C pentru a obtine rezultate bune la lipire.

Adezivul I este livrat gata de folosire. In functie de cerinte se poate subtia cu apa pina la 3 %.

Partile trebuiesc lipite in marja de timp deschis si tinute sub presare pana cand lipirea initiala este suficient de puternica pentru fazele urmatoare.

Pentru lipirea pe suprafete lacuite pretestarea este recomandata. Suprafetele trebuiesc sa nu aiba praf sau grasimi. Din cauza ca sunt multi producatori si multe calitati trebuie, testata compatibilitatea adezivului. Tipul de lac si timpul de cand a fost lacuit pot influienta timpul deschi si timpul de presare. Suprafetele lacuite si complet uscate sunt dificil de lipit.

Adezivul care iese afara din lipitura poate aduna suprafata lacuita si din aceasta cauza trebuie indepartat imediat.

Aplicare

subtire si uniforma cu pensula, spaclu cu dinti, manual (cu rola) si cu masini automate de aplicare a adezivul

Curatirea

Echipamentul folosit la aplicarea adezivului se poate curata usor folosind apa rece sau calduta, cat timp adezivul nu s-a intarit. Resturile de adeziv intarit se vor indeparta mecanic.

DEPOZITARE

Depozitat in containerul original inchis in loc racoros, uscat si ferit de inghet.

A se amesteca bine.

Depozitare pana la 6 luni.

A nu fi depozitat la temperaturi mai mari de 30°C.

Clasificare:

Vă rugăm să consultați **fișa cu date de securitate** pentru detalii privind:

Informații despre pericolozitate

Reglementări referitoare la transport

Reglementări referitoare la securitate

Informatii suplimentare

Renuntare

Nota:

Informatiile mentionate in aceasta Fisa cu date tehnice (FT) a produsului, inclusiv recomandarile de utilizare si aplicare a produsului, se bazeaza pe cunostintele noastre si experienta cu produsul la data acestei Fise (FT). Produsul poate avea o varietate de aplicatii diferite, ca si diverse moduri de aplicare si conditii de lucru in mediul dvs., care nu pot fi controlate de noi. In consecinta, Henkel nu este raspunzator pentru compatibilitatea produsului cu procesele tehnologice si conditiile in care l-ati utiliza, nici pentru aplicatiile si rezultatele obtinute.

Insistam in a va recomanda sa efectuati anterior utilizarii produsului propriile teste, pentru a confirma compatibilitatea produsului. Este exclusa orice responsabilitate in ceea ce priveste informatiile din aceasta Fisa cu date tehnice (FT) sau orice recomandari scrise ori verbale referitoare la produsul in cauza, cu exceptia cazului in care s-a convenit altfel in mod explicit, a cazurilor de deces sau vatamare corporala produse din neglijenta noastra, ca si a raspunderii in conformitate cu prevederile legale aplicabile produsului.

In cazul in care produsele sunt livrate de catre Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA, va rugam sa retineti urmatoarele: Daca Henkel va fi considerat responsabil, indiferent de temeiul legal, raspunderea asumata nu va depasi, in niciun caz, valoarea respectivei livrari..

In cazul in care produsele sunt livrate de catre Henkel Colombiana, S.A.S. se aplica urmatoarele conditii:

Informatiile mentionate in aceasta Fisa cu date tehnice (FT) a produsului, inclusiv recomandarile de utilizare si aplicare a produsului, se bazeaza pe cunostintele noastre si experienta cu produsul la data acestei Fise (FT). Henkel nu este raspunzator pentru compatibilitatea produsului cu procesele tehnologice si conditiile in care l-ati utiliza, nici pentru aplicatiile si rezultatele obtinute.

Insistam in a va recomanda sa efectuati anterior utilizarii produsului propriile teste, pentru a confirma compatibilitatea produsului. Este exclusa orice responsabilitate in ceea ce priveste informatiile din aceasta Fisa cu date tehnice (FT) sau orice recomandari scrise ori verbale referitoare la produsul in cauza, cu exceptia cazului in care s-a convenit altfel in mod explicit, a cazurilor de deces sau vatamare corporala produse din neglijenta noastra, ca si a raspunderii in conformitate cu prevederile legale aplicabile produsului.

In cazul in care produsele sunt livrate de catre Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., sau Henkel Canada, Inc. se aplica urmatoarele conditii:

Informatiile mentionate in aceasta Fisa cu date tehnice (FT) a produsului va sunt puse la dispozitie spre informare si sunt considerate corecte. Nu ne asumam raspunderea pentru rezultatele obtinute de terte persoane prin metode pe care nu le putem controla. Este responsabilitatea utilizatorului de a stabili daca produsele sunt adecvate pentru scopul metodelor de productie mentionate aici si de a aplica masurile de precautie care ar putea fi necesare pentru protejarea proprietatii si a persoanelor impotriva oricaror riscuri care ar putea aparea ca urmare a manuirii si a utilizarii acestora. Avand in vedere cele de mai sus, **Henkel declina orice garantii exprese sau implicite, incluzand garantiile de comercializare sau adecvare a produsului pentru un anumit scop, rezultate ca urmare a vanzarii sau utilizarii produselor fabricate de Henkel. Henkel declina orice responsabilitate pentru daune indirecte sau accidentale de orice fel, incluzand pierderea profiturilor.**

Discutarea diverselor procese sau compozitii nu poate fi interpretata ca o reprezentare a faptului ca acestea nu sunt protejate de brevete detinute de terte persoane, ori o licenta sub unul dintre brevetele detinute de Henkel care pot acoperi astfel de procese sau compozitii. Va recomandam sa efectuati un test de utilizare de fiecare data inainte de aplicarea repetitive, utilizand aceste informatii ca ghid. Acest produs ar putea fi protejat de unul sau mai multe brevete in SUA sau in strainatate, sau de o aplicatie pentru brevet.

Utilizarea marcii inregistrate

Cu exceptia cazului in care se mentioneaza altfel, toate marcele inregistrate cuprinse in acest document sunt detinute de HENKEL in SUA si in alte state. ® semnifica faptul ca o marca este inregistrata la Oficiul de Brevete si Marci al SUA.

Reference 0.1

Henkel AG & Co. KGaA
73438 Bopfinger, Germany
Phone: +49-7362-81-0

Henkel Romania s.r.l.
020325 Bukarest, Romania
Phone: +40-21-2032-600