Fiche Technique

Interflon Fin Super (aerosol)

Lubrifiant à film sec universel

Lubrifiant sec avec la Technologie MicPol®, très bonne action nettoyante, lubrifiante et de protection. Pénètre, dissout la saleté, repousse l'humidité et lubrifie mieux et plus longtemps qu'une huile traditionnelle. Laisse un film lubrifiant propre et sec, ne goutte pas, ne tache pas. La saleté ou la poussière n'adhèrent pas. Fournit une protection à long terme contre l'humidité et la corrosion.

Application

Convient pour nettoyer, retirer la rouille et la corrosion. Pour la lubrification des chaînes, câbles, des logements, cylindres, gonds, charnières, arbres, tiges filetées, serrures, outils, robinets, toits ouvrants, équipements de mesure, joints de portes, armes etc. Excellent substitut aux lubrifiants à base de MoS2 ou graphite et des sprays au silicone.

Avantages

- Réduction de l'usure
- Résiste à l'eau
- Economique à l'usage
- Protège les pièces mobiles/serrures du gel
- Incolore/ne laisse pas de traces
- Dissous la rouille et dégrippe les pièces
- Nettoie et protège contre la corrosion
- Ne contient pas de solvants chlorés ni de silicone
- L'aérosol peut être utilisé dans tous les sens

Mode d'emploi

Secouer avant utilisation. Les pièces doivent d'abord être nettoyées avec un solvant ou un agent nettoyant alcalin. Vaporiser Interflon Fin Super (aérosol) sur des pièces tels que des câbles et des chaînes et laisser pénétrer. Essuyer l'excès de lubrifiant avec un chiffon propre.

Note: Ne pas appliquer trop d'Interflon Fin Super (aérosol). L'application d'une fine couche, avec une relubrification occasionnelle, donne un meilleur résultat qu'une couche épaisse.

Propriété	Résultat	Méthode
Composition	Mélange d'huiles minérales et synthétiques, d'additifs et de MicPol®.	
Couleur	Jaune brun	
Odeur	Comme l'huile	
Densité @ 20°C	0.85 g/cm^3	
Viscosité cinématique @ 40°C	21 cSt	ASTM D445
Point d'écoulement	< -43°C	ASTM D97
Température minimale d'application	-43°C	
Température maximale d'application *	170°C	
Force diélectrique	128 kV/cm	IEC 60156
Conductivité	> 2000 pS/m	ASTM D2624
Durée de conservation **	6 ans	

* La limite haute de température est valable après l'évaporation du solvant.
** Durée de conservation du produit lorsqu'il est stocké à température ambiante dans son emballage d'origine et non ouvert

Ces informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à fournir des informations générales sur nos produits et leurs utilisations. Elles ne doivent donc pas être interprétées comme une garantie de propriétés spécifiques des produits décrits ou de leur adéquation à une application particulière. Tout droit de propriété industrielle existant doit être respecté. La qualité de nos produits est garantie par nos conditions générales de vente. Interflon®/MicPol® est une marque déposée de Interflon BV.
Les propriétés caractéristiques sont celles obtenues avec une tolérance de production normale et ne constituent pas une spécification. Des variations qui n'affectent pas les performances du produit sont à prévoir lors d'une fabrication normale. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.